iBiotec®

FABRICANTE DE PRODUTOS E AEROSSÓIS TÉCNICOS PARA A INDÚSTRIA
PROCESSO - MRO - MANUTENÇÃO
SOLVENTES ALTERNATIVOS - SUBSTITUIÇÃO CMR

Ficha de dados - Edição de : 2025-02-06



Spray de galvanização a frio Metalização para retoques de acabamento

PODER DE COBERTURA PARA SPRAY DE 650 ml GALVANIZANTE DE CO2 GALVA ZN+ : 10 m²

UTILIZÁVEL ENTRE -50°C E +550°C. PASSÍVEL DE SER SOLDADO E PINTADO

RESULTADOS DO TESTE DE NÉVOA SALINA RI 5 superior a 2800 horas

Relatório especializando mediante solicitação

TEMPO DE SECAGEM

Tempo sem pó a 25°C: 3 minutos 30

Tempo de secagem a 25°C antes da manipulação : 5 minutos

Tempo de polimerização total a 25°C : **24 horas**

DESCRIÇÃO

Spray galvanizante a frio com elevada resistência em zinco, recomendado para uma proteção duradoura de todas as peças em metal, do tipo ferroso ou em ligas. Garante revestimentos galvanizantes com espessura constante com uma aparência homogénea e brilhante. A película distingue-se pela elevada qualidade da sua aparência. O spray galvanizante a frio Zn+ iBiotec é resistente a temperaturas de 550°C, sem degradação. Esta característica permite inúmeras aplicações na carcaça submetido a temperaturas muito elevadas.

Além disso, o revestimento produzido é soldável (exceto em atmosfera de árgon).

Este spray galvanizante a frio oferece muitas vantagens:

- · Proteção galvânica, com o princípio de redução da oxidação, conseguido a 100 %.
- · Proteção contra corrosão térmica e química.
- · Película aplicada sem escorrimentos, sem espessura extra, sem degradação ao aplicar em ligações aparafusadas.
- · Elevada capacidade de cobertura, eliminação rápida de pó, permitindo uma aplicação em todos os tipos de locais.
- · Acabamento perfeito, brilhante.
- · Pode ser pintado após polimerização total (24 horas a 25°C) com todos os tipos de tintas.
- · Não há necessidade de purgar o spray após a aplicação.

Esta galvanização permite uma ação versátil para proteger todos os metais galvanizados após recuperação mecânica ou soldagem e para prevenção de corrosão e oxidação.

ÁREAS DE APLICAÇÃO

Proteção galvânica.

Proteção de todas as peças metálicas não revestidas.

Recuperação de peças galvanizadas a quente.

Tratamento da aparência.

Recuperação após maquinação ou soldagem.

Preparação de superfícies.

Polos EDF, corrediças de segurança, sinais de trânsito.

Chaminés industriais, flanges, tubos, acessórios.

Suportes de máquinas, cárteres, carroçarias, elementos arquitetónicos.

Cabeças de rebites, parafusos, pinos de coberturas, ligações aparafusadas.

Corpos de motores elétricos, corpos de bombas, medidores de água.

Charneiras, dobradiças, portas metálicas, estruturas metálicas.

Cercas, vedações, aberturas.

Instalações sanitárias, bombas de calor, ar-condicionado.

Instalações de aquecimento, bandejas de estanqueidade.

Material elétrico, material circulante, instalações sanitárias.

Proteção de pregos ou parafusos antes do revestimento de gesso.

Estruturas, metalurgia.

Estações de tratamento de águas residuais e tratamento de água.

Construção de pecuária.

Mobiliário urbano.

MAIS HOMOGÉNEO

O Galvanizante GALVA ZN+, aplicado sem excesso em todas as partes a proteger contra a corrosão, permite criar películas homogéneas sem escorrer e sem casca de laranja.

MAIS PROTEÇÃO

A norma NF ISO 9227 define as condições do teste de pulverização de sal e determina a proteção de uma superfície revestida contra agentes físicos, químicos e biológicos.

A norma ISO 4628/3 permite avaliar o grau de corrosão após o teste.

MAIS RESISTENTE

Após a polimerização, os revestimentos são particularmente aderentes às superfícies, têm excelente resistência a riscos e não transferem durante o manuseio.

A aderência é avaliada através de testes de estampagem lenta de acordo com a norma NF EN ISO 1520, após os quais se observa as alterações no aspeto, brechas e descolamentos.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E QUÍMICAS - MECÂNICAS - ANTICORROSÃO

CARACTERÍSTICAS	NORMA OU MÉTODO	VALOR	UNIDADE
Aparência	-	Pintura	-
Cor	-	Acabamento ultrabrilhante	-
Brilho	Reflexão especular Padrão 1567 Cotação 20°/20°	80	ub
Densidade	NF EN ISO 2811.1	1630	g/ml
Espessura da película húmida	Medidor de profundidade	12	μm
Espessura da película seca	Indução magnética	6	μm
Tempo sem pó	ASTM D 5895	3,30	mn
Tempo antes da manipulação	ASTM D 5895	5	mn
Tempo seco polimerizado	ASTM D 5895	24	h
Teste de grelha	ISO 2409	sem degradação	-
Teste de estampagem	ERICHSEN	sem degradação da película	-
Resistência à abrasão húmida 28j, 23 °C, 50% humidade relativa	ISO 11.998	classe 1	cotação
Resistência ao cisalhamento Binário de aperto de 80N/m	MIL A 907 ED	100	%
Resistência à temperatura	de acordo com MIL A 907 ED	-50 +550	°C
RSc Desempenho superficial específico m2/g devolvido ao spray	NFT 30.001	10,0	m2

Resistência a névoa salina	ISO 9227	2808	h
	ISO 4623-3	RI 5	-

MODO DE APLICAÇÃO

Agitar bruscamente de baixo para cima, após descolamento da esfera presente no interior do spray. Pulverizar a 15 a 20 cm das superfícies a tratar, sem sobreespessura, cruzando as camadas, se necessário. Não pulverizar a uma distância superior, caso contrário ocorrerão problemas de adesão. As partículas de zinco devem ser quimicamente ligadas aos átomos de ferro para obter uma cinética de oxidação extremamente baixa, princípio da galvanização. As superfícies a tratar devem ser cuidadosamente preparadas para proteção de muito longa duração. Deste modo, é imperativo tratar as superfícies desengorduradas, limpas, secas e isentas de ferrugem ou calamina. Efetuar uma escovação metálica ou um polimento prévio, se necessário Spray utilizável em todas as posições. Não purgar o spray após a utilização. Dica: se armazenar os sprays na horizontal, o tempo de agitação será muito menor.

APRESENTAÇÕE



iBiotec® Tec Industries®Service

Z.I La Massane - 13210 Saint-Rémy de Provence – France
Tél. +33(0)4 90 92 74 70 – Fax. +33 (0)4 90 92 32 32

www.ibiotec.fr