

VÝROBCA TECHNICKÝCH PRODUKTOV A AEROSOLOV URČENÝCH PRE PRIEMYSEL
PROCES - MRO - ÚDRŽBA
ALTERNATÍVNE ROZPÚŠŤADLÁ - NÁHRADA CMR

Technický list - vydanie 2025-02-05

iBiotec® GALVA ZN+ BRILLANT

GALVANIZAČNÝ SPREJ ZA STUDENA METALIZOVANIE OPRAVY KONEČNÁ ÚPRAVA

KRYCIA KAPACITA PRE 650 ML SPREJ
KRYCIA SCHOPNOSŤ GALVANIZAČNÉHO SPREJA S CO² GALVA ZN+: 10 m²

POUŽITEĽNÝ OD -50 °C DO +550 °C. MOŽNO ZVÁRAŤ A NATIERAŤ

VÝSLEDKY TESTU SO SOŁNÝM ROZTOKOM RI 5 viac ako 2800 h.

Odborný posudok na vyžiadanie

ČAS SCHNUTIA

Suché, aby sa neprilepil prach pri 25 °C: **3 minúty 30sekúnd**

Čas usušenia pred manipuláciou pri 25 °C: **5 minút**

Čas úplnej polymerizácie pri 25 °C: **24 hodín**

OPIS

Galvanizačný sprej za studena s vysokým obsahom zinku, určený na trvalú ochranu všetkých železných alebo zliatinových súčiastok. Umožňuje galvanizačný náter rovnakej hrúbky s jednotným a lesklým vzhľadom. Vzhľad nanesenej vrstvy je veľmi kvalitný. Galvanizačný sprej za studena Zn+ iBiotec je odolný voči teplotám až 550 °C bez zhoršenia kvality. Táto vlastnosť umožňuje používať ho aj na súčiastky vystavené veľmi vysokým teplotám.

Okrem toho je možné vykonať náter zvárať (okrem zvárania argónom).

Tento galvanizačný sprej za studena ponúka množstvo výhod:

- Galvanická ochrana s princípom oxidačnej redukcie dosiahnitej pri 100 %.
- Ochrana proti tepelnej, ale aj chemickej korózii.
- Vytvorený povlak nesteká a nezanecháva miesta s hrubším nánosom. Nepoškodí sa pri aplikácii na skrutkované spoje.
- Veľmi vysoká krycia schopnosť, rýchlo schne a bráni nalepeniu prachových častíc, umožňuje aplikáciu v akýchkoľvek typoch prevádzok.
- Dokonalý povrch, lesklý vzhľad.

Po úplnej polymerizácii (24 hodín pri 25 °C) je možné natrieť akýmkoľvek typom náteru.

· Po použití si nevyžaduje žiadne čistenie.

Tento galvanizačný prípravok umožňuje všestranné použitie na ochranu všetkých pozinkovaných kovov po mechanickej oprave alebo zváraní, ako aj na prevenciu pred koróziou a oxidáciou.

OBLASTI POUŽITIA

Galvanická ochrana.

Ochrana všetkých neošetrených kovových súčiastok.

Oprava súčiastok galvanizovaných za tepla.

Ošetroenie vzhľadu.

Oprava po obrábaní alebo zváraní.

Príprava povrchov.

Stípy elektrického vedenia, bezpečnostné zábrany, dopravné značky.

Priemyselné komíny, príruby, potrubia, prípojky.

Rámy strojov, skrine, karosérie, architektonické prvky.

Hlavy nitov, držiaky, spojovacie prvky na strešné krytiny, skrutkované spoje.

Rotory elektromotorov, telesá čerpadiel, vodomery.

Pány, závesy, kovové dvere, kovové konštrukcie.

Mreže, pletivá, otváranie okenných rámov.

Hygienické zariadenia, tepelné čerpadlá, klimatizácia.

Vykurovacie systémy, odkvapky.

Elektrické zariadenia, železničné vozidlá, hygienické zariadenia.

Ochrana klincov alebo skrutiek pred sadrovou omietkou.

Stavebné konštrukcie, kovové výrobky.

Čističky odpadových vod a úpravne vody.

Budovy pre hospodárske zvieratá.

Mestský mobiliár.

JEDNOTNEJŠÍ

Galvanizačný prípravok GALVA ZN+ aplikovaný v malom množstve na všetky súčiastky na ochranu proti korózii, umožňuje vytvoriť jednotnú nestekajúcu vrstvu bez efektu pomarančovej kôry.

LEPŠIA OCHRANA

NF ISO 9227 stanovuje skúšobné podmienky testu so soľným roztokom a určuje ochranu povrchu ošetreného náterom proti fyzikálnym, chemickým a biologickým činidlám.

Norma ISO 4628/3 umožňuje zhodnotiť stupeň zhrdzavenia po skončení testu.

LEPŠIA ODOLNOSŤ

Po polymerizácii nátery veľmi dobre priľnú na povrhy, majú vynikajúcu odolnosť proti poškriabaniu a pri manipulácii nešpiní.

Priľnavosť sa hodnotí pomocou skúšok pomalým híbením NF EN ISO 1520, po ktorých sa pozorujú zmeny vzhľadu, praskliny a strata priľnavosti.

FYZIKÁLNO-CHEMICKÉ – MECHANICKÉ – PROTIKORÓZNE VLASTNOSTI

| VLASTNOSTI | NORMA alebo METODIKA | HODNOTY | JEDNOTKY |
|---|---|------------------------------|------------|
| Vzhľad | – | náter | – |
| Farba | – | vysoko lesklá konečná úprava | – |
| Lesk | Zrkadlový lesk Kalibračný štandard 1,567 hodnotenie 20°/20° | 80 | ub |
| Merná hustota | NF EN ISO 2811.1 | 1630 | g/ml |
| Hrúbka vlhkej vrstvy | Pfundova stupnica | 12 | µm |
| Hrúbka suchej vrstvy | magnetická indukcia | 6 | µm |
| Čas suchá prašnosť | ASTM D 5895 | 3,30 | mn |
| Čas na dotyk | ASTM D 5895 | 5 | mn |
| Čas suchý polymérovaný | ASTM D 5895 | 24 | h |
| Rastrový test | ISO 2409 | žiadne zhoršenie | – |
| Test híbením | ERICHSEN | žiadne zhoršenie vrstvy | – |
| Odolnosť voči vlhkej abrázii 28 dní, 23 °C, 50 % relatívna vlhkosť | ISO 11.998 | trieda 1 | hodnotenie |

| | | | |
|--|------------------------|--------------|----------------|
| Odolnosť voči šmykovým účinkom Útahovací moment 80N/m | MIL A 907 ED | 100 | % |
| Odolnosť voči teplote | podľa MIL A 907 ED | -50 +550 | °C |
| Výdatnosť m ² /g vziahanutá na sprej | NFT 30.001 | 10,0 | m ² |
| Odolnosť voči soľnému roztoku | ISO 9227 ISO 4623-3 | 2808 RI 5 | h - |

NÁVOD NA POUŽITIE

Dôkladne pretepte, kým sa neuvoľní guľôčka v nádobe. Nastriekajte zo vzdialenosťi 15 až 20 cm od plochy, ktorú chcete ošetriť, bez nadmerného množstva, v prípade potreby krížením vrstiev. Nikdy nestriekajte z väčzej vzdialenosťi, aby nedošlo k problémom s priľnavosťou. Princíp galvanizácie je taký, že sa zinkové časticie musia chemicky nadviazať na atómy železa, aby sa dosiahla extrémne nízka oxidačná kinetika. Povrch, ktorý chceme ošetriť, sa musí starostlivo pripraviť, aby sme dosiahli dlhodobú ochranu. Povrch musí byť odmastený, čistý, suchý a bez stôp hrdze alebo vodného kameňa. V prípade potreby použite najprv na očistenie kovovú kefu alebo povrch obrúste. Sprej možno používať v akejkoľvek polohe. Po použití sprej nečistite.

V prípade potreby použite najprv na očistenie kovovú kefu alebo povrch obrúste.

Nebezpečné vo forme aerosólu. Dodržiavajte predbežné opatrenia týkajúce sa používania, bezpečnostné upozornenia nachádzajúce sa na obale, ako aj karty bezpečnostných údajov. Len na profesionálne použitie.

BALENIE



iBiotec® Tec Industries® Service
Z.I La Massane - 13210 Saint-Rémy de Provence – France
Tél. +33(0)4 90 92 74 70 – Fax. +33 (0)4 90 92 32 32
www.ibiotec.fr

USAGE RESERVE AUX UTILISATEURS PROFESSIONNELS

Consulter la fiche de données de sécurité.

Les renseignements figurant sur ce document sont basés sur l'état actuel de nos connaissances relatives au produit concerné. Ils sont donnés de bonne foi. Les caractéristiques y figurant ne peuvent être en aucun cas considérées comme spécifications de vente. L'attention des utilisateurs est en outre attirée sur les risques éventuellement encourus lorsqu'un produit est utilisé à d'autres usages que ceux pour lequel il est conçu. Parallèlement, le client s'engagera à accepter nos conditions générales de marché de fournitures dans leur totalité, et plus particulièrement la garantie et clause limitative et exonératoire de Responsabilité. Ce document correspond à des secrets commerciaux et industriels qui sont la propriété de Tec Industries Service et, constituant un élément valorisé de son actif, ne saurait être communiqué à des tiers en vertu de la loi du 11 juillet 1979.